


RAPIS® Plan HLZ - RDK 1,0

Planziegel mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung
Produktgruppe 7



Zulassungsbescheid: Z - 17.1-843

Anwendungsbereich:

Innen- und Außenmauerwerk
Zulässig in Erdbebenzonen 0 + 1 + 2 + 3

Eigenschaften:

- Behagliches Wohnklima
- Perfekt in der Verarbeitung
- Ökologischer Spitzenreiter
- Hervorragender Feuchtigkeitsschutz
- Sicherer Brandschutz
- Universelle Einsetzbarkeit
- Hohe Wertbeständigkeit
- Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten:

Wandstärke:	cm	24,0
Artikel Nummer:		218
Länge:	mm	372
Breite:	mm	240
Höhe:	mm	249
Grundwerte:		
Rohdichteklasse:		1,0
Druckfestigkeitsklasse:		12
Druckfestigkeit im Mittel:	N/mm ²	12,5
Wärmeschutz:		
Wärmeleitfähigkeit λ:	W/(mK)	0,45
Wärmespeicherefähigkeit:	kJ/(m ² K)	240
Statik:		
Mauerwerksdruckfestigkeit f _k -Wert:	N/mm ²	4,7
Zul. Druckspannung σ ₀ :	MN/m ²	1,8
Brandschutz:		
Brandwand: ¹⁾		F 90-BW
Materialbedarf:		
Ziegel	Stück/m ²	10,7
Ziegel	Stück/m ³	45

1) für raumabschließende Wände, 1-seitige Brandbeanspruchung, beids. Putz, Ausnutzungsfaktor α_{fi} = 0,6

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausschreibungstext:

Ziegelmauerwerk, Wandstärke 24,0 cm einschalig für Innenwände aus **RAPIS® Plan HLZ – RDK 1,0**, Planziegel mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen nach Zulassung Z-17.1-843 herstellen. Die Ziegel sind nach Zeichnung und Angabe mit einem Dünnbettmörtel entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-843 und DIN EN 1996 zu vermauern.

Hersteller:
RAPIS-Ziegel Schmid GmbH & Co. KG
Lechfelder Straße 20
86830 Schwabmünchen
Tel.: 08232 / 4074 · E-Mail: info@rapis.de

Rohdichteklasse: 1,0
Druckfestigkeitsklasse (SFK): 12
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_b: 0,45 W/(mK)
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k: 4,7 N/mm²

Beim Tauchverfahren ist eine Übereinstimmungserklärung der Ausführung abzugeben. Diese ist dem Bauherrn auszuhändigen und dem DIBt sowie der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzuzeigen. Beim Dünnbettmörtelauftrag mit Mörtelwalze ist keine Erklärung abzugeben. Hier kann das entsprechende Formblatt heruntergeladen werden:

